











Fiche technique N° 1-5-26/F

Surfaces en bois – Glossaire

1. Situation

Les revêtements de couleur d'aujourd'hui relient les surfaces les plus diverses à l'intérieur et à l'extérieur.

Désignation	Type de coupe / de rabotage	Aspect
Brut de sciage (HHG *Usages du commerce de bois 1.4.19)	coupe à la scie alternative 	Surface du bois scié qui n'a subi aucun usinage supplémentaire, répondant aux exigences d'écart admissible fixés. (*HHG, chap. 2, planches + carrelets)
Scié fin (HHG Usages du commerce de bois 1.4.19)	coupe à la scie à ruban 	Surface de bois régulière avec une rugosité réduite, qui n'a subi aucun usinage supplémentaire, répondant aux exigences d'écart admissible fixés. (*HHG, chap. 2, planches + carrelets)
Bois égalisé (HHG Usages du commerce de bois 1.4.19)	avec ou sans usinage 	Bois scié ayant subi ou non un usinage supplémentaire à l'état vert, et qui respecte les écarts admissibles plus étroits que ceux prévus pour les bois bruts de sciage. (*HHG, chap. 2, planches + carrelets)
Bois calibré (HHG Usages du commerce de bois 1.4.19)	usiné 	Bois ayant reçu un usinage supplémentaire destiné à lui donner des écarts admissibles faibles. (*HHG, chap. 2, planches + carrelets)
Désignation	Type de coupe / de rabotage	Aspect

Bois raboté (Usages du commerce de bois 1.4.19)	raboté lisse 	Bois qui a été usiné sur toute sa longueur et toute sa largeur sur au moins une face pour obtenir une surface parfaitement lisse. (*HHG chap. 3 Lames rabotées en résineux et feuillus)
Bois raboté et poncé pour l'utilisation intérieure	poncé, grain 80-150 	(*HHG chap. 3 Lames rabotées en résineux et feuillus)
Bois raboté et poncé pour l'utilisation extérieure	poncé, grain 60-100 	(*HHG chap. 3 Lames rabotées en résineux et feuillus)
Raboté structuré, rainuré	raboté avec div. profils fins 	(*HHG chap. 3 Lames rabotées en résineux et feuillus)
Raboté structuré, structure fine	raboté (sciure très fine) 	(Spécificité du fournisseur)
Raboté structuré « structuré Schropp à la main ou mécaniquement	raboté «imitation Schropp» 	(Spécificité du fournisseur)
Désignation	Type de coupe / de rabotage	Aspect
Absorption acoustique Rainuré et/ou perforé	raboté	(Spécificité du fournisseur)

		
Haché et brossé	surface traité à la hache 	(Spécificité du fournisseur)
Brossé	raboté et brossé 	(*HHG chap. 3 Lames rabotées en résineux et feuillus)

*HHG = Usage du commerce de bois